

MANTOS ASFALTICOS

Nord Bitumi

ARFLEX EXTRA MIN. 4500

Membrana transitable elaborada con asfalto modificado con plastómeros de alta calidad,además posee como refuerzo central, tejido de poliéster que le confiere excelentespropiedades mecánicas y acabado exteriorcon gravilla mineral. Las membranas asfálticas con acabado de gravilla mineral son recomendadas en superficies expuestasa la intemperie, de tránsito medio y donde se desee un acabado estéticamente agradable.

Presentación

Rollos de 10.00m2 (10.00m de largo x 1.00m de ancho)

Usos

-Techos en general Losas de concreto, metálicas
-Como acabado final en sistema bi-capa
-Techos machihembrados de madera, etc.

ESPESOR		4.2 MM (+/-10%)
PESO X M2		4.50 M2 (+/-10%)
ACABADOS		GRAVILLA MINERAL
REFUERZO CENTRAL		FIELTRO DE POLIESTER REFORZADO (180 GR/M2)
RESISTENCIA	LONGITUDINAL	500 N / 50MM
	TRASVERSAL	400 N / 50MM
RESISTENCIA AL IMPACTO		800 MM
RESISTENCIA A LA FLUENCIA		120 ° C
RESISTENCIA A UNA CARGA ESTÁTICA		10 KG
ESTABILIDAD DIMENSIONAL		-0.50%

POLIREX 3mm

Membrana impermeabilizante elaborada con asfalto modificado con plastómeros de alta calidad, además posee refuerzo central de fibra de vidrio. Sin acabado externo (no poseen protección UV), presentan protecció anti adherente de film de PE o arenilla. Las membranas asfálticas standard son recomendados en superficies donde las fuerzas de dilatación y contracción a lasque estarán sometidas, son limitadas. No se recomienda su exposición directa al sol.

Presentación

Rollos de 10.00m2 (10.00m de largo x 1.00m de ancho)

Usos

-Sub impermeabilización de techos
-Jardineras
-Cimentación
-Como primera capa (base) en Sistema bi-capa
-Tanques de agua

ESPESOR		3MM (+/-10%)
PESO X M2		3.60 KG/ M2 (+/-10%)
ACABADOS EXTERIOR		N.D
REFUERZO CENTRAL		FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO(83/GR/M2)
RESISTENCIA	LONGITUD	300 N /50 MM
	TRASVERSAL	200 N /50 MM
RESISTENCIA A LA FLUENCIA		110º C